


CE

Cobat srl 

18

021 - F.A. - PRD - 2018

EN 13108-8

MISTO 6/20

20 RA 0/20 mm

Conglomerato bituminoso di recupero

Materie estranee	Categoria	<i>F1</i>
Legante		
Tipo di Legante	Valore dichiarato	NPD
Proprieta del legante	Valore dichiarato	NPD
Granulometria dell'aggregato e D (passante)		
1,4 D setaccio 20 mm	Valore dichiarato	100,00%
D setaccio 16 mm	Valore dichiarato	96,76%
setaccio 6,3 mm	Valore dichiarato	31,26%
2 setaccio 2 mm	Valore dichiarato	15,98%
setaccio 0,5 mm	Valore dichiarato	10,54%
0,063 setaccio 0,063 mm	Valore dichiarato	2,84%
Contenuto di legante	Valore dichiarato	2,84%
Distribuzione granulometrica del conglomerato bituminoso di recupero	Categoria	$U_{RA} 20$
Origine del conglomerato bituminoso di recupero	Valore dichiarato	NPD
Tipo e proprietà dell'aggregato		
Tipi di aggregato		
Basalto	Valore dichiarato	43,00%
Arenaria	Valore dichiarato	10,60%
Calcere	Valore dichiarato	46,40%
Proprietà dell'aggregato	Valore dichiarato	NPD
Omogeneità del cumulo	Valore dichiarato	NPD
Test di cessione	Valore dichiarato	Conforme