


CE

Cobat srl



18

021 - F.A. - PRD - 2018

EN 13108-8

SABBIONE 0/6

8 RA 0/6,3 mm

Conglomerato bituminoso di recupero

Materie estranee	Categoria	<i>F1</i>
Legante		
Tipo di Legante	Valore dichiarato	NPD
Proprieta del legante	Valore dichiarato	NPD
Granulometria dell'aggregato e D (passante)		
1,4 D setaccio 8 mm	Valore dichiarato	100,00%
D setaccio 6,3 mm	Valore dichiarato	100,00%
setaccio 4,0 mm	Valore dichiarato	83,46%
2 setaccio 2 mm	Valore dichiarato	59,66%
setaccio 0,25 mm	Valore dichiarato	19,68%
0,063 setaccio 0,063 mm	Valore dichiarato	12,18%
Contenuto di legante	Valore dichiarato	5,98%
Distribuzione granulometrica del conglomerato bituminoso di recupero	Categoria	<i>U_{RA 8}</i>
Origine del conglomerato bituminoso di recupero	Valore dichiarato	NPD
Tipo e proprietà dell'aggregato		
Tipi di aggregato		
Basalto	Valore dichiarato	43,00%
Arenaria	Valore dichiarato	10,60%
Calcere	Valore dichiarato	46,40%
Proprietà dell'aggregato	Valore dichiarato	NPD
Omogeneità del cumulo	Valore dichiarato	NPD
Test di cessione	Valore dichiarato	Conforme