

## Dichiarazione di Prestazione

CBT5MH Tappeto usura drenante 0-16 - Cod. 60

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto: CBT5MH Tappeto usura drenante 0-16 Cod. 60
- 2. Uso previsto: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti per strade aeroporti e altre aree trafficate.
- 3. Fabbricante: COBAT srl Via Tarlati nº 10 Sansepolcro (AR)
- 4. Mandatario: N/A
- 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2 +
- 6a. Norma Armonizzata: Conformi alla norma UNI EN 13108-7

Organismo Notificato: Qualityitalia - Certificato: 015-QI-CPR-2013

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto dei vuoti massimo	Vmax 27 (27%)	
Contenuto dei vuoti minimo	Vmin 16,0 (16,0%)	
Minimo dei vuoti riempiti da bitume	VFB min (40%)	
Massimo dei vuoti riempiti da bitume	max 71 (71%)	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 29 (29	
	0%)	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	
Sensibilità all'acqua	NPD	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici	NPD	
scolpiti		UNI EN 13108-7
Reazione al fuoco	NPD	UNI EN 13108-20
Temperatura della miscela	Da 150°C a 180°C	
Granulometria (pas <mark>sante)</mark>		
setaccio 20 mm	100%	
setaccio 16 mm	96.44%	
setaccio 12.5 mm setaccio 8 mm	71,09%—I BITUMINOS	
setaccio 4 mm	14.13%	
setaccio 2 mm	11.16%	
setaccio 0,5 mm	7.82%	
setaccio 0,25 mm	7.11%	
setaccio 0,063 mm	5.76%	
Contenuto di legante	B min 5.00% (5.00%)	
Valori Marshall	S min 10 (10%)	
	P max 18 (18%)	
	F 3 (3%)	
	Q min 4 (4%)	
Resistenza alla deformazione permanente	NPD	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NPD	
Dispositivo piccolo: ormaiamento	NPD	
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	NPD	
	1	1

Le prestazioni del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

In Sansepolcro, 31 agosto 2023